

## APPRÊT H<sub>2</sub>O

### Apprêt intérieur/extérieur à base d'émulsion polymérique

**Description :** *APPRÊT H<sub>2</sub>O* est un apprêt à base d'émulsion polymérique destiné à améliorer le pouvoir d'adhésion des membranes d'étanchéité autoadhésives sur la plupart des substrats. Particulièrement préconisé lorsque l'utilisation d'apprêt à base de solvant n'est pas recommandée.

**Application :** Le substrat doit être propre, sec et exempt de poussière, graisse ou tout autre contaminant. *APPRÊT H<sub>2</sub>O* peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation sur des surfaces de béton, de bois et de polystyrène ainsi que sur les panneaux de gypse. Consommation indicative : 0,1 à 0,3 L/m<sup>2</sup> (0,25 à 0,75 gal US/100 pi<sup>2</sup>).

Recommandation pour l'équipement de pulvérisation :

- Taille de la buse : entre 20 et 25 mil
- Pression : 1300 psi continue

Les membranes doivent être installées la même journée que l'application de l'*APPRÊT H<sub>2</sub>O*.

Température minimale d'application : -4 °C (25 °F)

Le produit doit être à une température minimale de 10 °C (50 °F) au moment de l'application.

**Mise en garde :** Ne convient pas aux surfaces de plastique telles que les parements de vinyle, les surfaces métalliques ainsi qu'aux panneaux avec traitement de surface hydrofuge. Ne pas utiliser pour sceller les joints de membrane autocollante, comme apprêt entre deux membranes ou sur les panneaux asphaltiques (*RESISTOBOARD*).

### Propriétés :

Propriétés :	<i>APPRÊT H<sub>2</sub>O</i>
Masse volumique à 20 °C	1.00 kg/L
Teneur en solides	55 %
Couleur	Bleu
Viscosité	500 cP
Temps de séchage	30 minutes à 3 heures

(Valeurs nominales)

**Emballage :** Contenants de 3,78 L et 18,9 L  
Entreposage : jusqu'à 18 mois dans les contenants d'origine, bien fermés.  
**GARDER À L'ABRI DU GEL.**

**Nettoyage :** Nettoyer les outils humides avec de l'eau. Lorsque sec, nettoyer avec des solvants tels essences minérales, varsol, xylène.

**Précaution :** Garder hors de portée des enfants. Nocif par inhalation, contact avec la peau et/ou ingestion. Ne pas jeter les résidus à l'égout.  
**CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'EMPLOYER CE PRODUIT.**



**NOTE :** RESISTO se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. En conséquence, toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.