

MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE

Description :

La **MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE** de **RESISTO** est une membrane autoadhésive composée de bitume élastomère et d'un tissé de polyéthylène trilaminaire pouvant servir à de multiples applications. Elle permet d'assurer l'étanchéité des toitures comme sous-couche dans le système de toiture bicouche, des balcons, des patios, des terrasses, des fondations et des fissures dans les fondations, bases de douche et salles d'eau.

Conditions d'application :

Températures d'application :

- Version Basse Température* : -10 °C (14 °F) à 10 °C (50 °F)
- Version Été : 10 °C (50 °F) et plus

S'applique sur surface de bois, métal, aluminium, béton, brique, pierre, propre et sèche, préalablement enduite d'apprêt.

* La **MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE BT** (basse température) doit par contre être installée à une température minimale de 0 °C (32 °F) pour les applications de toitures, ce qui correspond à la température minimale d'installation de la **MEMBRANE DE FINITION HR BT**.

Conditionnement et Présentation :

- Rouleau de 50 cm x 7 m (19 5/8 po x 23 pi) couvrant environ 2,7 m² (29,3 pi²)
- Rouleau de 1 m x 10 m (39 3/8 po x 32,8 pi) couvrant environ 8,8 m² (95 pi²)
- Rouleau de 1 m x 20 m (39 3/8 po x 65,6 pi) couvrant environ 17,7 m² (191 pi²)

Note: La version Basse Température est disponible seulement en rouleaux de 1m x 20 m.

Propriétés :

Propriétés	Normes	MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ DE BASE	
Épaisseur (mm)	-	1,5 mm	60 mil
Résistance mécanique – L/T	ASTM D5147	11,3 / 15,4 kN/m	64 / 88 lbf/po
Allongement à la rupture – L/T	ASTM D5147	52 / 24 %	
Résistance à la déchirure – L/T	ASTM D5601	375 / 400 N	84 / 90 lbf
Résistance au poinçonnement statique	ASTM D5602	400 N	90 lbf
Adhésion des chevauchements	ASTM D1876	2 000 N/m	11,4 lbf/po

(Valeurs nominales)

L'évaluation du produit par le CCMC en conformité avec la norme CGSB 37-GP-56M est traitée dans la fiche technique #13288-L.

Restrictions :

- La **MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE** peut être utilisée pour différentes applications. Veuillez consulter le **Guide d'installation RESISTO** (disponible sur le site web au www.resisto.ca) afin de connaître les diverses méthodes de pose du produit avant son utilisation.
- Système Bicouche RESISTO :**
La **MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE** doit normalement être recouverte de la **MEMBRANE DE FINITION HR RESISTO** dans la même journée. Par contre, dans le cas d'un délai de quelques jours entre l'application des deux membranes, la **MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE** doit obligatoirement être nettoyée, séchée et apprêtée à l'aide de l'**APPRÊT EXTÉRIEUR RESISTO** avant l'installation de la **MEMBRANE DE FINITION HR**.

Stockage :

- Doit être entreposée debout, à l'abri des intempéries et des rayons UV.
- Supporte des températures de stockage inférieures à 0 °C (32 °F) mais doit être reconditionnée 24 heures à une température d'au moins 10 °C (50 °F) avant son utilisation.



NOTE : RESISTO se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. En conséquence, toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.