

LIQUID NAILS^{MD}

ADHÉSIF

LN-2000C

FUZE*IT

TECHNOLOGIE HYBRIDE COLLANT PRESQUE TOUT

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

TOUTES LES SURFACES

Un nouveau standard d'adhésifs de construction d'excellente qualité avec une technologie hybride qui lie presque tout à tout. Offre une prise instantanée et peut s'appliquer sur des surfaces sèches ou humides.

DESCRIPTION DU PRODUIT

FUZE*IT^{MC} de Liquid Nails^{MD}, l'adhésif de construction pour toutes les surfaces, LN-2000C, est formulé avec un mélange exclusif de polymères hybrides pour une adhérence optimale. Cet adhésif de qualité colle presque n'importe quoi à n'importe quoi, dans n'importe quelle condition météorologique. Temps chaud, froid, humide ou sec, FUZE*IT offre un lien durable et flexible qui est deux fois plus fort que les attaches seules avec presque tous les matériaux. Certifié à faible émission chimique par «UL Environment» pour rencontrer la norme «GREENGUARD OR».

RECOMMANDÉ POUR

Utiliser sur presque toutes les surfaces, poreuses ou non poreuses, humides ou sèches, telles que :

- Verre
- Métal
- Céramique
- Granite
- Marbre
- Bois
- Caoutchouc
- Stratifiés
- Carreaux
- Miroirs*
- Divers plastiques**

Notes : *Utiliser avec des fixations mécaniques permanentes lorsque vous suspendez des miroirs.

**Il est recommandé de faire un essai avec le matériau avant l'application.

NON RECOMMANDÉ POUR

- Polyéthylène
- Polypropylène

AVANTAGES DU PRODUIT

- Technologie hybride collant presque tout.
- Colle dans les conditions météorologiques difficiles.
- Colle les surfaces sèches ou humides.
- Intérieur et extérieur.
- Deux fois plus résistant que des fixations seules.
- Faible teneur en COV et faible odeur.
- Muni d'un bec amovible pour un nettoyage facile pour la réutilisation.
- Excellente résistance à l'eau.



Consulter toutes les instructions d'installation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité du produit pour connaître les informations relatives à la sécurité, à la santé et à l'environnement avant l'utilisation. Voir d'autres avertissements à la dernière page.



LIQUID NAILS^{MD}

ADHÉSIF

LN-2000C

FUZE*IT

TECHNOLOGIE HYBRIDE COLLANT PRESQUE TOUT

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

TOUTES LES SURFACES

PRÉPARATION DES SURFACES : S'assurer que toutes les surfaces sont propres et structurellement saines.

APPLICATION DU PRODUIT : Dévisser le bec, couper la pointe en plastique de la cartouche, replacer le bec et le couper à la taille requise. Les surfaces doivent être propres et exemptes de particules lâches. Peut être utilisé sur des surfaces humides ou mouillées. Pour un temps de prise plus rapide sur les surfaces sèches, humecter les surfaces avec un chiffon humide avant d'appliquer l'adhésif. Poncer légèrement les surfaces très lisses pour une meilleure adhérence. Insérer la cartouche dans un fusil à calfeutrage. Appliquer un filet de 6 mm (¼ po) sur une surface. Dans les 10 minutes, presser les surfaces ensemble. Si nécessaire, agraffer, fixer ou attacher les pièces ensemble jusqu'à ce que l'adhésif ait pris; typiquement 4 à 6 heures pour les surfaces poreuses.

LN-2000C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (À 21 °C (70 °F))

Base :	Hybride
Type :	Mûrissement chimique
Couleur :	Gris
Apparence :	Pâte lisse
Température d'application :	-17 °C à 60 °C
Température de service :	-40 °C à 149 °C
Adhérence :	Excellente sur la plupart des matériaux de construction usuels
Affaissement (ASTM D 2202) :	< 3mm
Facilité d'extrusion :	Très facile à extruder à la température ambiante
Résistance à la traction :	24 heures—400 lb/po ² (résistance maximale)
Flexibilité :	Excellente, suit aisément le mouvement des matériaux
Résistance à l'eau :	Très bonne
Densité :	1,5 kg/L
Viscosité :	500,000 cps
Temps de travail :	20 minutes
Délai minimal de durcissement :	24 heures
Stabilité aux gels et dégels :	Aucun effet après 5 cycles
Inflammabilité :	Ininflammable
% volatiles :	< 3 %
Étalement :	Environ 8,2 mètres linéaires (27 pieds linéaires) pour des filets de 6 mm (1/4 po)
Vie de tablette :	12 mois à partir de la date d'achat (contenant jamais ouvert)
Odeur :	Légère
Spécifications :	Dépasse le ASTM C-557
Teneur en COV :	< 7 % en poids

AVERTISSEMENT : PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION OCULAIRE ET CUTANÉE. Éviter de respirer les vapeurs ou la bruite de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et des vêtements protecteurs, ainsi qu'une protection pour les yeux et le visage. Tenir hors de la portée des enfants. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. Contient : calcaire; organique de secret commercial exclusif; cire d'amide exclusive et N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine. PEUT PROVOQUER UNE RÉACTION ALLERGIQUE CUTANÉE. Les triméthoxysilanes peuvent former du méthanol lorsqu'ils sont hydrolysés ou ingérés. En cas d'ingestion, le méthanol peut être nocif, fatal ou causer la cécité. Garder le contenant hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation du produit. Pour un lieu de travail, une fiche de données de sécurité est disponible auprès du détaillant ou en appelant le 1 800 463-7426. INFORMATIONS D'URGENCE RELATIVES AUX DÉVERSEMENTS : 514 645-1320 ou 1 866 660-2220.

NETTOYAGE : Enlever le plus de produit possible et nettoyer avec linge sec avant que l'adhésif ne sèche; gratter et utiliser de l'essence minérale lorsqu'il est sec.

ÉLIMINATION : Retirer le produit résiduel de la cartouche, laisser sécher le produit. Placer les cartouches vides dans des déchets normaux pour les éliminer. Consulter votre municipalité afin de vous débarrasser adéquatement des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans les égouts.

GARANTIE LIMITÉE : PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.



PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
2505, de la Métropole
Longueuil, QC, Canada, J4G 1E5

Services techniques 450 442-2220
1 866 660-2220
Fax: 450 679-8893
1 800 278-8893

Le Logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. Liquid Nails est une marque déposée et Fuze*It est une marque de commerce de PPG Architectural Finishes, Inc. UL Greenguard is a certification mark of UL LLC.