

### Fiche technique

#### Ultramatte

| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur                                 | Blanc (sèche en un fini clair)                                                                                                                     |
| Teneur en solides                       | 30 % (poids) - 27 % (volume)                                                                                                                       |
| pH                                      | 8.5 ± 0.5                                                                                                                                          |
| Résistance aux produits chimiques       | Excellente                                                                                                                                         |
| Résistance à l'abrasion (Test Taber)    | Perte de masse : 22 mg (1000 révolutions - ASTM D-4060)                                                                                            |
| COV                                     | 192 g/L                                                                                                                                            |
| Point d'éclair                          | N. D.                                                                                                                                              |
| Lustre 60°                              | Ultra mat : 5 % ± 2 %                                                                                                                              |
| Stabilité au gel / dégel                | Craint le gel                                                                                                                                      |
| Temps de séchage (selon les conditions) | Toucher : 1 heure<br>Recouvrir : 2 à 3 heures<br>Contact léger : 4 heures<br>Premier nettoyage humide : 28 jours<br>Maturation complète : 28 jours |
| Viscosité                               | 22 à 24 secondes (Zahn #2)                                                                                                                         |
| Densité                                 | 1,03 - 1,05 kg/L                                                                                                                                   |

| DONNÉES TECHNIQUES   |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pouvoir couvrant     | 165 pi <sup>2</sup> (15,3 m <sup>2</sup> ) / litre (selon les conditions) |
| Format disponible    | 1 L                                                                       |
| Durée de vie         | 12 mois (lorsque conservé dans le contenant original)                     |
| Outils               | Applicateur Finitec ou pinceau                                            |
| Nettoyage des outils | Eau                                                                       |
| Entreposage          | Entre 10 et 30 °C (50 et 85 °F)                                           |
| Élimination          | Recycler si possible (Consultez les autorités locales)                    |

#### PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

#### APPLICATION

Pour connaître la méthode d'application, référez-vous au « Guide d'application des vernis à meubles » de Finitec.

