

### Fiche technique

#### Finitec 6000

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	
Couleur	Blanc translucide
Teneur en solides	30 % (poids) - 27 % (volume)
pH	Semi-brillant, Satin : 8.0 ± 0.2, Ultra mat : 8.5 ± 0.5
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Résistance à l'abrasion (Test Taber)	Perte de masse Semi-brillant et Satin : 21 mg (1000 révolutions - ASTM D-4060), Perte de masse Ultra mat : 22 mg (1000 révolutions - ASTM D-4060)
COV	Semi-brillant, Satin : 205 g/L, Ultra mat : 192 g/L
Point d'éclair	N. D.
Lustre 60°	Semi-brillant : 45 % - Satin : 25 % - Ultra mat : 5 % ± 2 %
Stabilité au gel / dégel	Craint le gel
Temps de séchage (selon les conditions)	Toucher : 1 heure Recouvrir : 2 à 3 heures Circulation légère : 4 heures Meubles : 24 heures Tapis et carpettes : 28 jours Maturation complète : 28 jours
Viscosité	22 à 24 secondes (Zahn #2)
Densité	1,03 - 1,05 kg/L

DONNÉES TECHNIQUES	
Pouvoir couvrant	165 pi <sup>2</sup> (15,3 m <sup>2</sup> ) / litre (selon les conditions)
Format disponible	3,64 L
Durée de vie	12 mois (lorsque conservé dans le contenant original)
Outils	Applicateur Finitec, applicateur de type « T-bar », pinceau ou rouleau 10 mm (3/8") (Ultra mat seulement)
Nettoyage des outils	Eau
Entreposage	Entre 10 et 30 °C (50 et 85 °F)
Élimination	Recycler si possible (Consultez les autorités locales)

#### PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

#### APPLICATION

Pour connaître la méthode d'application, référez-vous au « Guide d'application des vernis à planchers » de Finitec.

